

PRO465 MASILLA ACRÍLICA

DESCRIPCIÓN

Masilla consistente y con una cierta elasticidad buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos. Buena adhesión sobre materiales porosos como hormigón madera obra vista piedra etc.

APLICACIONES

Es idóneo para todo tipo de juntas de poco movimiento verticales y horizontales al exterior o al interior en la construcción : marco/obra obra/obra fibrocemento madera hormigón obra vista piedra natural o artificial etc. No es recomendable que esté en contacto permanente con el agua. Las juntas realizadas no deben tener una deformación superior al 10 %.

CARACTERÍSTICAS

Producto fácil de extruir. Permite el repintado. Sin olor.

EN LA FORMA DE SUMINISTRO DEL PRODUCTO CURADO Densidad 1d6- 1d8 g/
ml Dureza Shore A 25 ± 5

Consistencia Pasta tixotrópica. Resistencia térmica de -20 a +75 °C. Tª de aplicación de +5 a +35 °C Mov. máx de la junta 10 % Formación de piel 40 - 100 minutos. (1) Pegajosidad Exento.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa. Las superficies a sellar deben ser firmes y estar completamente limpias.

PRESENTACIÓN

Colores blanco, gris y teja. Bajo pedido puede suministrarse en cualquier otro color excepto translúcido.

CADUCIDAD

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

SEGURIDAD

Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para más información consultar Ficha de Seguridad del producto. Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.