

PRO485-RESINA ACRÍLICA PUENTE DE ENLACE

PROPIEDADES Y APLICACIONES :

Es una resina acrílica en emulsión acuosa, especialmente desarrollada como promotor de adherencia para el hormigón, mortero, cemento, etc., sus características confieren propiedades de impermeabilidad plasticidad y elasticidad. Debido a su naturaleza, tiene una elevada resistencia a la hidrólisis y a la degradación por radiaciones UV. Reparación de superficies dañadas de mortero y hormigón. Puentes de enlace entre morteros nuevos y envejecidos. (Utilizando PRO485 no es necesario la colocación de mallas de revoco). Recrecidos de pavimentos de hormigón. Juntas de trabajo en hormigonados. Uniones de hormigón o mortero con metal, madera, poliestireno, pvc, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

Propiedades físico-químicas :

Aspecto:	Líquido opaco.
Color:	Blanco.
Viscosidad (20°C):	500-3000 cps
pH:	3.5 – 5.5

DOSIS Y MODO DE EMPLEO :

El soporte debe ser sólido, limpio y exento de materias extrañas; puede estar húmedo, pero no mojado. La temperatura ambiente debe ser superior a +5°C. Las proporciones a emplear son: Para capas de imprimación: Aplicar el producto puro mediante bricha, rodillo o pistola formando una película continua sin acumular mucho producto, dejar reposar aprox. 30 min. antes de la aplicación del hormigón o mortero. El rendimiento dependerá de la porosidad del soporte pero se puede calcular a razón de 5 a 7 m2 litro. Para soportes muy absorbentes, es necesario humedecerlos antes de aplicar la imprimación. Puede utilizarse arena de sílice para aumentar la rugosidad de la superficie. En morteros: mezclar cemento y arena en proporción 1:3 y empastar con el producto sin diluir, en espesores de hasta 20mm. y diluyéndolo entre 1:2 y 1:4 para espesores superiores. En las aplicaciones de morteros debe emplearse capa de imprimación, trabajando "fresco sobre fresco".

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

OBSERVACIONES :

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.