

PRO530 LÍQUIDO CURADO PARA HORMIGONES

Descripción del Producto Usos:

Producto líquido de curado para prevenir la pérdida de agua del hormigón. Aplicado sobre una superficie de hormigón recién colocada forma una película que previene la pérdida prematura de agua. Sin alterar el tiempo de fraguado, el hormigón cura y consigue sus máximas propiedades.

Es particularmente útil en grandes superficies expuestas de hormigón, tales como:

- Carreteras
- Pistas de rodaje
- Hangares y zonas de carga y descarga
- Losas de cubierta
- Muros de contención
- Estructuras pretensadas en vigas y pilares.
- Canales de riego

Características/Ventajas

- Reducción de la fisuración plástica
- Asegura la obtención de las resistencias deseadas
- Minimiza la retracción
- Reduce la formación de polvo
- Incrementa la resistencia a las heladas
- Reduce otros métodos más costosos como las arpilleras mojadas

Certificados/Normas:

Cumple con la norma ASTM C 309-81 tipo 1 clase A.

Datos del Producto

Forma :

Apariencia/ Emulsión de parafinas,

Color blanquecina

Presentación Varios formatos

Condiciones de almacenamiento/Conservación

18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados. Proteger de las heladas.

Datos Técnicos

Densidad 0,98 ± 0,02 kg/l

pH 8,5.

[Información del Sistema](#)

[Detalles de Aplicación](#)

[Consumo/Dosificación](#)

El consumo depende del viento, humedad y temperatura. Como regla general:

0,15-0,20 kg/m²

[Instrucciones de Aplicación/ Herramientas](#)

¡Homogeneizar correctamente el PRO530 antes de su utilización!

La membrana de curado PRO530 se aplica pulverizado sobre el hormigón recién vertido. Se aplica mediante un pulverizador de mano o mecánico sobre la superficie de hormigón o mortero fresco, formando una capa fina y continua. Para la utilización del producto en grandes cantidades se puede utilizar un equipo automático.

Importante:

Es imprescindible remover a fondo el contenido de los envases antes de proceder a su aplicación. Después de su aplicación será necesario proteger de la lluvia al menos 2-3 horas.

Condiciones de la superficie

El agua superficial del hormigón se debe haber evaporado (entre ½ y 2 h dependiendo de la temperatura, etc)

[Limpieza de herramientas](#)

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después de su uso.

[Notas](#)

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden Variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.